



Инструкция по монтажу
фасадной плитки
ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК

Содержание

1. Общая информация	5
1.1. Общая информация	6
1.2. Преимущества фасадной плитки	7
1.3. Коллекции	8
1.4. Технические решения	11
2. Используемые материалы и комплектующие	17
3. Монтаж фасадной плитки	33
3.1. Общие правила монтажа фасадной плитки	34
3.2. Общие рекомендации по монтажу на деревянные поверхности	36
3.3. Этапы монтажа на деревянные основания	38
3.4. Оформление фасада	40
3.5. Монтаж на основание из XPS	52
3.6. Монтаж на кирпичную, бетонную и металлическую стену	60
3.7. Монтаж на основание из ЦСП/АЦЛ	64
3.8. Дизайнерский монтаж	67
3.9. Зимний монтаж	72
3.10. Уход за фасадом	73
4. Сервисы	75
4.1. Обучение подрядчиков	76
4.2. Приложение TN CHECK	76
4.3. ROOF.RU — сервис поиска подрядчиков для строительно-монтажных работ	77
4.4. TN PROMO — мотивационная программа для подрядчиков ИЖС	78
4.5. Дополненная реальность (AR)	79

1.

Общая информация

1.1 Общая информация

Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK — это современный материал для облицовки зданий и сооружений.

Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта, фасадная плитка обладает высокой цветостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям.

Для придания фасаду особой выразительности используются несколько оттенков базальтовой посыпки из одного сегмента цветовой палитры. Это позволяет каждый раз добиваться уникального запоминающегося рисунка фасада или его архитектурных элементов.


Область применения

Облицовка, реновация и декоративное оформление фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа и пр.), хозяйственных построек, заборов и ограждений.

- Деревянное домостроение
- Каркасно-щитовые дома
- Дома из пеногазоблоков
- Заборы, ограждения
- Дома из СИП панелей
- Каменные и армокаменные дома
- Металлические строения

В качестве кровельного и фасадного покрытия на домах типа Барн и А-фрейм, высотой до 5 метров. Для создания комбинированных фасадов, сочетая с другими фасадными материалами:

- штукатуркой
- сайдингом
- фасадными панелями
- планкеном

 Соответствует ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) «Черепица битумная. Общие технические условия».



ISO 9001:2015. Система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта.



Двойной клеевой «замок»

Гранулы из натурального базальта



1.2 Преимущества фасадной плитки HAUBERK



УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Разработана с учетом климатических условий России и стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +110 °С.



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ

Широкое применение, в том числе для оформления фасадов с нестандартными формами: полукругами, арками и волнообразными элементами конструкций.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ

Легкость и простота монтажа. Не требует привлечения специализированных бригад.



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

Фасад полностью герметичен, не подвержен коррозии, устойчив к механическим воздействиям, в том числе к природным, таким как град.



АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

Сочетание цветовых решений и рисунка плитки придает строению особую архитектурную выразительность.

1.3 Коллекции

Коллекция КИРПИЧ


Прообразом коллекции стала классическая кирпичная кладка с ее четким, графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада. Прямые углы, ровные линии и выверенные пропорции облицовочного материала вызывают приятные ассоциации с традициями и надежностью.



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110795



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Коллекция цветов



Песчаный кирпич



Терракотовый кирпич



Мраморный кирпич



Серо-бежевый кирпич



Античный кирпич



Баварский кирпич



Красный кирпич



Обожженный кирпич



Английский кирпич



Каталонский кирпич



Готический кирпич



Бельгийский кирпич



Шотландский кирпич

Коллекция КАМЕНЬ


Полная или частичная облицовка камнем используется для отделки фасада с античных времен, но сохраняет свою актуальность и в наши дни. Лаконичная форма нарезки фасадной плитки и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид.



ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 110796



ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Коллекция цветов



Травертин



Кварцит




Сланец

1.4 Технические решения

Система ТН-ФАСАД Лайт HAUBERK

Система деревянного каркаса с облицовкой фасадной плиткой

Система предназначена для строительства одноквартирных домов, коттеджей, таунхаусов и малоэтажных зданий различного назначения высотой до 2 этажей включительно.




- 1 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Кирпич
- 2 Плиты ОСП-3
- 3 Брус для создания вентзазора, толщиной 30–50 мм
- 4 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
- 5 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
- 6 Каркас здания
- 7 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
- 8 Контррейки
- 9 Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ

Система ТН-ФАСАД HAUBERK

Система фасада с облицовкой фасадной плиткой по каменному основанию

Система предназначена как для нового строительства, так и для санации (оздоровления) уже построенных жилых зданий высотой уже до 2 этажей включительно.




- 1 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Кирпич
- 2 Плиты ОСП-3
- 3 Брус для создания вентзазора, толщиной 30–50 мм
- 4 Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
- 5 Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
- 6 Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм
- 7 Каменная кладка

Система ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

Система отделки цоколя и фасада по основанию из плит XPS

Устройство утепленного цоколя и фасада с использованием экструзионного пенополистирола и финишной отделкой фасадной плиткой HAUBERK.



- 1 Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола
- 2 Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- 3 Фасадный дюбель с термоголовкой
- 4 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK
- 5 Винт цокольный/фасадный R16
- 6 Оконный наличник
- 7 Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM

Технические характеристики

Параметры	
Высота, мм	
Ширина, мм	
Толщина, мм	
Стекловолоконистая основа, г/м ²	
Тип битумного вяжущего	
Потеря гранул минеральной посыпки, не более, г	
Верхнее покрытие	
Нижнее покрытие	
Теплостойкость, °С, не ниже	
Количество фасадных плиток в упаковке, шт.	
Количество облицовочного покрытия в упаковке, м ²	
Ориентировочная масса 1 м ² облицовочного покрытия, кг	
Логистические параметры	
Размер пачки, (ширина × длина × высота), мм	
Вес упаковки, кг	
Кол-во упаковок на поддоне, шт.	
Кол-во на поддоне, м ²	
Размер поддона, мм	
Вес поддона (брутто), кг	

Коллекция КИРПИЧ		Коллекция КАМЕНЬ
Цвета: Английский, Каталонский, Готический, Шотландский, Бельгийский	Все остальные цвета	
250 ± 3,0		
1000 ± 3,0		
2,4 ± 0,2	3,0 ± 0,2	3,0 ± 0,2
110		
Улучшенный		
1,2		
Гранулы из натурального базальта (габбро-диабаз) в комбинации с клеевыми битумными полосами		
Кварцевый песок с участком, укрытым защитными пленками		
110		
25	20	20
2,5	2	2,2
9,2	11,8	10,8
253 × 1003 × 60		
23	23,6	23,8
40		
100	80	88
1050 × 1050		
945	969	969



Расчет нужного количества фасадной плитки:

$((S_{\text{фасада}} - S_{\text{окон}} - S_{\text{дверей}}) \cdot K_{\text{зап}}) / S_{\text{уп}} + P_{\text{фасада}} \cdot 1,05 / 20$, где S — площадь; P — периметр; $K_{\text{зап}}$ — коэффициент запаса 1,05—1,08.

Принимается в зависимости от сложности фасада и от наличия или отсутствия отделки фасадной плиткой оконных и дверных откосов.

2.

**Используемые
материалы
и комплектующие**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАНКИ



Долговечность



Эстетичный и законченный вид фасада

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ:

Гранулы из натурального базальта

Покрытие металла: алюминец AZ 150 (150 г/м²)

Панели, покрытые гранулами из натурального базальта, сохраняют цвет в течение всего срока службы и придают фасаду завершенный эстетичный вид. Произведенные на основе стального листа, покрытого с обеих сторон алюминецевым слоем, они не подвержены коррозии даже в местах среза при монтаже и в случае царапин на слое.

! Для заказа нестандартных размеров металлических панелей с гранулами обращайтесь к региональным менеджерам, контакты которых можно найти на сайте shinglas.ru.

Полимерное (полиэстер)

Покрытие металла: цинк 2-го класса Z120÷Z140 (120÷140 г/м²)



1 Высококачественный стальной лист 0,45 мм, покрытый алюминецевым слоем и акриловым грунтом.

2 Гранулы из натурального базальта.

3 УФ-стойкий акриловый лак, защищающий гранулы.

Цветовые решения



Античный



Сере-
бежевый



Мраморный



Песчаный



Терракото-
вый



Баварский



Красный



Сланец



Кварцит



Бельгийский



Шотландский

Цветовые решения



Коричневый
Ral 8017



Серый
Ral 7004




Тёмно-
серый
Ral 7024

УГОЛОК ВНЕШНИЙ/ ВНУТРЕННИЙ



НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ



НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ LUX



ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА



Для оформления внешних и внутренних углов здания, откосов.

Кэф. расхода: кол-во уголков на 1 м. п. с учетом коэффициента запаса — 0,8.

Покрытие: полиэстер, гранулы

Размеры: 50 × 50 × 1250 мм

Для финишной отделки оконных и дверных проемов.

Кэф. расхода: кол-во уголков на 1 м. п. с учетом коэффициента запаса — 0,75.

Покрытие: полиэстер, гранулы

Размеры: 50 × 100 × 1250 мм

Для финишной отделки оконных и дверных проемов для зданий и сооружений, предполагающих широкие наличники.

Кэф. расхода: кол-во уголков на 1 м. п. с учетом коэффициента запаса — 0,75.

Покрытие: гранулы

Размеры: 120 × 100 × 1250 мм

Для оформления цоколя.

Кэф. расхода: кол-во цокольных панелей на 1 м. п. периметра цоколя с учетом коэф. запаса — 0,83.

Покрытие: гранулы

Размеры: 17 × 85 × 20 × 1250 мм

МАСТИКА ФИКСЕР

Многокомпонентная масса, состоящая из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок. Предназначена для дополнительной приклейки лепестков фасадной плитки.



Высокая скорость работ



Простота монтажа

КЛЕЙ ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Монтажный, бесцветный

Профессиональный однокомпонентный строительный клей на полиуретановой основе. Применяется для прочной и быстрой приклейки внутренних и внешних металлических уголков к фасадной плитке. Быстрое время схватывания (15 минут) позволяет сократить время производства работ.



Долговечность



Превосходная адгезия



Объем: 310 мл

Способ применения

Обрежьте наконечник картриджа, чтобы диаметр среза был 3–5 мм; нанесите мастику на полосы клеевого замка фасадной плитки; прижмите лепесток или прикатайте специальным прикаточным роликом.

Внимание: монтаж фасадной плитки производится механическим способом с помощью гвоздей. Мастика служит для дополнительной фиксации лепестков.



Объем: 310 мл

Способ применения

Обрежьте наконечник картриджа, чтобы диаметр среза был 3–5 мм; нанесите клей зигзагом, полосами или точно на внутреннюю сторону уголка и на фасадную плитку. Наложите на угол, надвиньте сверху вниз и прижмите.

Внимание: в случае неправильного приклеивания, уголок не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ

Предотвращает проникновение под вентилируемый фасад различных крупных насекомых, не затрудняя при этом вентиляцию фасада при монтаже фасадной плитки.



Препятствует проникновению насекомых



Вентиляция фасада

Цветовые решения



Белый



Красный



Коричневый



Чёрный

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Для фасадных работ

Yoshi CRN45 — кровельный нейлер, разработан для быстрого монтажа фасадной плитки и гибкой черепицы.



Ударная мощность — забивает гвозди с одного удара



Время на монтаж сокращается в 2–3 раза



Размеры (Д × Ш): 5 м × 100 мм

Способ применения

Подрежьте вентиляционную ленту под место установки. Закрепите на оцинкованные саморезы или гвозди по центру ячейки ленты в шахматном порядке с шагом 15–20 см, обеспечивая не плотный прижим для компенсации температурных деформаций.



ГВОЗДИ ТЕХНИКОЛЬ

Оцинкованные, с широкой шляпкой

Используются для механического крепления фасадной плитки к деревянным конструкциям здания.



Стойкость
к коррозии



Прочность
соединения

ЦОКОЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР

Применяется для вентиляции цокольного пространства зданий. Препятствует скоплению в цоколе влаги и радона, а также осуществляет приток свежего воздуха.



Долговечность



Вентиляция
фасада

Цветовые решения



Красный

Коричневый

Тёмно-серый



Размеры: 3,5 × 30 мм.

Количество: пластиковое ведро — 1 кг, коробка — 5 кг.

Расход гвоздей: 210 г на м²



Высота: 740 мм

Вес 1 шт.: 1,25 кг

Способ применения

Колено дефлектора установите в отверстие в цоколе D 138 мм. Горизонтальный патрубок соедините с воздуховодом D 133 мм. Закрепите вертикальную трубу к стене кронштейнами. Место контакта пластикового кольца от дефлектора и фасадной плитки загерметизируйте клеем ТЕХНИКОЛЬ ПУ.

Комплект поставки: колено цокольного аэратора (диаметр 132 мм), корпус дефлектора с крышкой, кронштейн.

J-ПРОФИЛЬ

Предназначен для оформления нижнего торца плит ОСП-3 под стартовой полосой фасадной плитки, уложенной на фасад, в случае использования заглубленного цоколя под основным фасадом. Защищает основание от капиллярного водопоглощения.



Способ применения

При монтаже ОСП-3 рекомендуется предусмотреть вылет на 20 мм со стороны цоколя относительно контробрешетки для плотного прилегания J-профиля. Если конструктивно невозможно выполнить вылет ОСП-3, то подрезать J-профиль со стороны вентканала на участках, совпадающих с контробрешеткой. Смонтировать J-профиль перфорированной стороной наружу на кровельные гвозди ТЕХНИКОЛЬ.



Простота
монтажа



Защита
от капиллярного
водопоглощения

Цветовые решения



Жасмин

Пекан

Каштан



Бруния

ВИНТ R16

Цокольный/фасадный

Предназначен для крепления фасадной плитки к основанию из плит XPS.



Отсутствие мостиков
холода



Прочность
соединения



Размеры: длина 50 мм, диаметр шляпки 25 мм, диаметр стержня 8 мм, диаметр резьбы 16 мм.

Количество: упаковки по 50 шт и по 300 шт.

Расход винтов: 50 шт на м²

ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ

Предназначены для организации вентиляции подкровельного пространства, а также для декоративного оформления горизонтальных поверхностей — открытых свесов крыши, крыш веранд и террас.



Не создают нагрузку на конструкцию свесов кровли



Не подвергаются коррозии

Цветовые решения



Жасмин

Каштан

Пекан



Бруния



Без перфорации



Частично перфорированный



Полностью перфорированный

Рабочая ширина: 0,308 м
Полезная площадь: 0,924 м²

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДЕРЕВА

Для придания законченного вида фасада здания и обеспечения необходимого температурно-влажностного режима ограждающих конструкций.



ЕВРОВАГОНКА

Доска, снабженная по длинным сторонам соединением «шип-паз». Используется для оформления карнизных и фронтонных свесов.



Быстрый монтаж



Экологичность



Вид древесины: хвоя

Сорта: А, В (оптима), С (норма), D

Размеры: 12,5 × 96 × 2 м, 2,5 м, 2,7 м, 3 м

ПЛАНКЕН

Облицовочная доска, прямоугольная в сечении или со скошенным под углом профилем. Используется для оформления карнизных и фронтонных свесов.



Быстрый монтаж



Экологичность



Вид древесины: лиственница

Сорта: А, В (оптима), С (норма), D

Размеры: 20 × 90 × 2 м, 3 м | 20 × 96 × 2 м, 3 м | 20 × 140 × 2 м, 3 м, 4 м

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Предназначены для направления стока воды с кровли и ее отвода в грунт.

ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Изготавливаются из ПВХ-гранул методом коэкструзии. Имеют глянцевую поверхность всех элементов.

ТЕХНИКОЛЬ ОПТИМА D 120/80

Цветовые решения



Белый RAL 9003 Серый RAL 7024 Тёмно-коричневый RAL 8019



Чёрный RAL 9017

ТЕХНИКОЛЬ D 125/82

Цветовые решения



Белый RAL 9003 Серый RAL 7024 Коричневый RAL 8017



Зелёный RAL 6005 Красный RAL 8004 Тёмно-коричневый RAL 8019




Чёрный RAL 9017



ТЕХНИКОЛЬ МАКСИ D 150/100

Цветовые решения



Белый RAL 9010 Снежно-белый RAL 9003 Графитово-серый RAL 7024



Коричневый RAL 8019 Антрацит RAL 9005



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Изготавливаются из оцинкованной стали с высокопрочным полимерным покрытием.

ТЕХНИКОЛЬ D 125/90

Цветовые решения



Белый RAL 9003 Коричневый RAL 8017 Серый графит RAL 7024



Тёмно-коричневый RAL 8019



Толщина стали: 0,55 мм
Покрытие: полиуретан

ТЕХНИКОЛЬ СТАНДАРТ D 125/90

Цветовые решения



Коричневый RAL 8017



Толщина стали: 0,55 мм
Покрытие: полиэфир

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Цвет	Цвет	Травертин	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код								629045
Наличник оконный металлический	Покрытие: базальтовые гранулы	Античный	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код	559171	629731	629730	559171	543216	559169	543217	
	Покрытие: полиэстер	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый
Код	569212	619950	619950	569213	619950	569212	619950	569213	619950
Наличник оконный металлический LUX	Покрытие: базальтовые гранулы	Античный	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код	001500	001503	001502	001500	001496	001498	001497	
Уголок металлический внутренний	Покрытие: базальтовые гранулы	Античный	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код	559177	629728	629727	559177	532312	559175	532311	
	Покрытие: полиэстер	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый
Код	569216	619949	619949	569217	619949	569216	619949	569217	619949
Уголок металлический внешний	Покрытие: базальтовые гранулы	Античный	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код	559174	629725	629724	559174	532309	559172	532308	
	Покрытие: полиэстер	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 7004 серый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый
Код	569214	619948	619948	569215	619948	569214	619948	569215	619948
Цокольная планка	Покрытие: базальтовые гранулы	Античный	Сланец	Кварцит	Античный	Песчаный	Серо-бежевый	Терракотовый	
	Код	657308	657317	657314	657308	657309	657311	657310	

КОЛЛЕКЦИЯ КАМЕНЬ

КОЛЛЕКЦИЯ КИРПИЧ

Цвет	Цвет	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Английский	Каталонский	Готический	Бельгийский	Шотландский		
	Код										636020	599320
Наличник оконный металлический	Покрытие: базальтовые гранулы	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Терракотовый	Античный	Сланец	Бельгийский	Шотландский		
	Код	641268	599699	543218	559170	543217	559171	629731	705895	705896		
	Покрытие: полиэстер	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый		
Код	569213	619950	569213	569213	619950	569213	619950	569212	619950	619950	569213	569213
Наличник оконный металлический LUX	Покрытие: базальтовые гранулы	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Терракотовый	Античный	Сланец	Бельгийский	Шотландский		
	Код	001504	001501	001505	001499	001497	001500	001503	705885	705894		
Уголок металлический внутренний	Покрытие: базальтовые гранулы	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Терракотовый	Античный	Сланец	Бельгийский	Шотландский		
	Код	641267	599698	532310	559176	532311	559177	629728	705900	705901		
	Покрытие: полиэстер	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый		
Код	569217	619949	569217	569217	619949	569217	619949	569216	619949	619949	569213	569213
Уголок металлический внешний	Покрытие: базальтовые гранулы	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Терракотовый	Античный	Сланец	Бельгийский	Шотландский		
	Код	641266	599697	532307	559173	532308	559174	629725	705898	705899		
	Покрытие: полиэстер	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 7024 темно-серый	ral 8017 коричневый	ral 8017 коричневый		
Код	569215	619948	569215	569215	619948	569215	619948	569214	619948	619948	569213	569213
Цокольная планка	Покрытие: базальтовые гранулы	Баварский	Красный	Обожженный	Мраморный	Терракотовый	Античный	Сланец	Бельгийский	Шотландский		
	Код	657318	657313	674783	657312	657310	657308	657317	705876	705883		

КОЛЛЕКЦИЯ КИРПИЧ

3.

**Монтаж фасадной
плитки**

3.1 Общие правила монтажа фасадной плитки

18
МЕСЯЦЕВ

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ ДО МОМЕНТА
МОНТАЖА**

20
ЛЕТ

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ
HAUBERK***

Фасадная плитка HAUBERK должна монтироваться на сплошное, ровное и жесткое основание. В качестве основания могут применяться следующие материалы:

- Деревянные основания;
- ОСП-3, фанера повышенной влагостойкости (ФСФ), обрезная шпунтованная доска;
- Теплоизоляционные плиты — экструзионный пенополистирол;
- Каменные основания — бетон с классом прочности не менее В7,5; полнотельный кирпич;
- Металлические основания — листовой металл, толщиной до 2-х мм;
- Основания из листов ЦСП/АЦЛ.

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте www.tn-hauberk.ru.

Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для фасадной плитки любого производителя. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке.

Если фасадные работы проводятся при температуре ниже +5°C, упаковки с HAUBERK следует подавать из теплого помещения по 5–6 штук. При температуре окружающей среды ниже +10°C верхний клеевой замок фасадной плитки необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.

Монтаж фасадной плитки необходимо выполнять в одном температурном режиме (без резких скачков температуры, например, с вечера на утро). При укладке материала по поверхности и его креплению следует обеспечить натяжение фасадной плитки и проследить за тем, чтобы во время крепления плитка прилегалась к поверхности без волн и складок.

Поддоны с материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Склаживать поддоны один на другой недопустимо.

Для беспрепятственного отделения фасадных плиток друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.



Рис. 1. Необходимые инструменты для монтажа

3.2 Общие рекомендации по монтажу на деревянные поверхности

Каждая фасадная плитка крепится к деревянному основанию с помощью специальных оцинкованных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ с широкими шляпками. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью фасадной плитки HAUBERK, а не врезалась в нее. Каждая плитка крепится на 8 гвоздей так, чтобы нахлест вышележащей плитки перекрывал гвозди нижележащей. Правильное расположение гвоздей и их количество указаны на рисунках 2 и 3.

При монтаже верхнего ряда плитки гвозди одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится 10 или 16 гвоздей, в зависимости от схемы крепежа.

Допускается крепить фасадную плитку на 5 гвоздей вместо 8, строго по схеме (рис. 3) в следующих случаях:

- отсутствие отвалов снега и водяной наледи, давящих на фасад стены;
- в зонах, где нет металлических планок, зафиксированных только на клей без механической фиксации;
- в районах с низкой и умеренной ветровой нагрузкой на фасад.

На фасадную плитку в процессе производства нанесены клеевые полосы, задача которых повышение ветроустойчивости и придание эстетического вида готовому фасаду. Плитки склеиваются за счет удаления нижней защитной пленки с тыльной стороны плитки, прогрева пунктирных клеевых линий на лицевой поверхности плитки строительным феном при необходимости и прижима к нижележащему ряду, как показано на рисунке 2.

Внимание: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ не несет ответственности за дефекты облицовки и настила фасада, возникшие в результате неправильного монтажа фасадной плитки или неправильной подготовки настила фасада.

Важно: при необходимости достижения полной склейки фасадной плитки между собой рекомендуем воспользоваться строительным феном и/или приклеивающей мастикой ФИКСЕР в картриджах. Мастика наносится на клеевые полосы тонким слоем. Чрезмерное нанесение мастики может привести к подтекам на фасаде. Прогревать феном нужно именно клеевые полосы, нанесенные на лицевую часть плитки, а не лепестки. Перегрев лепестков чреват вздутием вяжущего.

ЗАПРЕЩЕНО ПРИБИВАТЬ ГВОЗДИ И ПРОЧИЙ КРЕПЕЖ В КЛЕЕВЫЕ ПОЛОСЫ!

ОДИН ГВОЗДЬ ДОЛЖЕН ПРОБИВАТЬ 2 РЯДА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ОДНОВРЕМЕННО




Рис. 2. Схема крепления фасадной плитки на 8 гвоздей




Рис. 3. Схема крепления фасадной плитки на 5 гвоздей

3.3 Этапы монтажа на деревянные основания

1. Подготовка поверхности здания или сооружения к монтажу фасадной плитки

Основанием фасадной плитки служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм (ОСП-3 или фанера ФСФ). Основание должно быть сухим (относительная влажность древесины не более 20%), сплошным (зазоры между элементами сплошного настила 2–3 мм) и жестким.

Основание монтируется на деревянную обрешетку из сухих брусков хвойных пород, влажностью не более 20%. Шаг обрешетки не должен превышать 400 мм.

Каждый лист материала основания должен опираться не менее, чем на 2 бруска обрешетки.

При применении в качестве обрешетки нестроганных брусков, их необходимо обработать антисептическими составами.



Рис. 4.

Плиты ОСП-3 можно крепить с помощью шурупов, гвоздей к деревянным балкам, стропилам, согласно инструкции производителя ОСП плиты. Шурупы для древесины характеризуются нарезкой с большим шагом и хорошо выраженным острием, хвостовик цилиндрический или конический. Саморезы должны быть оцинкованными, а гвозди гальванизированными. Диаметр шурупа должен составлять не менее 4,2 мм. Запрещается использовать шурупы для крепления гипсокартона.

Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

2. Разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые совместно со шнуркой, играют роль направляющих и помогают выравнивать плитку при укладке. Помимо этого, они помогают выравнивать фасадную плитку HAUBERK, если поверхность фасада разделена каким-либо элементом (например, входной группой, окном и т. п.).




Рис. 5. Разметочные линии

Шаг вертикальных линий соответствует ширине рядовой плитки, а шаг горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов плитки (~65 см). Разметочные линии не служат ориентиром, по которому нужно прибивать фасадную плитку.

Ориентиром для монтажа служит шнурка, которая натягивается каждый раз при монтаже нового ряда фасадной плитки. Шнурка с двух фасадов на углах должна приходиться в одну точку.

Важно: ОСП-3 плиты имеют свойство изменять свои линейные размеры в зависимости от температурно-влажностного режима, в связи с этим плиты должны пройти акклиматизацию на строительном объекте, во избежание деформации финишного фасадного покрытия.

В зимний период рекомендуется выдержать материал от 3 до 7 суток на строительной площадке с проставками между плит ОСП-3. Если данное условие выполнить невозможно, то необходимо уменьшить размеры плит. Рекомендуется каждую плиту разделить на пять равных частей.

3. Монтаж цокольной планки

Цокольная планка монтируется к стене здания при помощи саморезов, если основание деревянное, и при помощи дюбель-гвоздей, если основание каменное. Монтаж планки производится с шагом не менее 300 мм. После установки необходимо заполнить примыкание планки к стене силиконовым герметиком.

Гарантия на фасадную плитку HAUBERK при оформлении наружных стен неотапливаемых в зимний период цокольных этажей, составляет 20 лет, для эксплуатируемых и отапливаемых в зимний период — 10 лет*.

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте www.tn-hauberk.ru.



3.4 Оформление фасада

1. Монтаж J-профиля

Перед монтажом стартовой полосы плитки оформите нижний торец плит ОСП-3 при помощи J-профиля. При монтаже ОСП-3 рекомендуется предусмотреть вылет на 20 мм со стороны цоколя относительно контробрешетки для плотного прилегания J-профиля, если конструктивно невозможно выполнить вылет ОСП-3, то подрезать J-профиль со стороны вентканала на участках совпадающих с контробрешеткой. Смонтировать J-профиль перфорированной стороной наружу на кровельные гвозди ТЕХНОНИКОЛЬ. Такое решение защитит нижний торец основания от капиллярного водопоглощения.



Рис. 6. J-профиль




Рис. 7. Монтаж J-профиля

2. Монтаж стартовой полосы фасадной плитки

Очередность работ зависит от размеров фасада, если фасад от 6 метров, то целесообразно монтаж начинать от середины стены.




Рис. 8. Монтаж стартовой полосы фасадной плитки

Монтаж стартовой полосы фасадной плитки HAUBERK начинается от угла дома с отступом от края 5–10 мм. У фасадных плиток, используемых для устройства стартовой полосы, удаляют защитную пленку, отрезают лепестки. Плитку стартовой полосы фиксируют на 11 гвоздей с широкой шляпкой: 3 сверху фиксируют плитку, 8 снизу прижимают плитку к нижней границе фасада.




Рис. 9. Монтаж первого и последующих рядов фасадной плитки

Первый ряд плитки крепится поверх стартовой полосы, вровень с цоколем на 8 или 5 гвоздей (рис 2,3). Следующие ряды фасадной плитки укладываются по шнурке со смещением от предыдущего на половину лепестка (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки).

Клеевые полосы должны полностью перекрываться. При необходимости склейку плиток между собой можно обеспечить специальным строительным феном, подогревая клеевые полосы на лицевой стороне материала.

При вертикальном смещении рядов нужно ориентироваться на вырез между лепестками: нижняя часть лепестка должна совпадать с верхней частью выреза нижележащего ряда.

Внимание: каждый ряд монтируйте по предварительно натянутой шнурке. Горизонтальные ряды на углах с двух плоскостей фасада должны приходиться в одну точку.

3. Устройство углов

Металлические уголки можно монтировать при помощи различного крепежа.

1. Смонтировать на цветные саморезы (при использовании планок с покрытием полиэстер).



Рис. 10.

2. Смонтировать на оцинкованные саморезы и замаскировать при помощи мастики ФИКСЕР и посыпки.



Рис. 11.

3. Смонтировать на монтажный клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ. При монтаже нужно обеспечить временную фиксацию уголков ТЕХНОНИКОЛЬ.



Рис. 12.

1. Устройство внешних углов




Рис. 13. Устройство внешних углов

Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внешних углов используются внешние металлические уголки HAUBERK независимо от градуса угла. Уголки укладываются снизу вверх с нахлестом ~5 см и крепятся с двух сторон цветными оцинкованными саморезами по металлу под цвет уголков с шагом 300 мм. Также уголки могут фиксироваться на клей монтажный ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ.

2. Устройство внутренних углов




Рис. 14. Устройство внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на внутренний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внутренних углов используются внутренние металлические уголки HAUBERK. Уголки укладываются снизу вверх с нахлестом ~5 см и крепятся с двух сторон цветными оцинкованными саморезами по металлу под цвет уголков с шагом 300 мм.

Внимание: подрезание выступающих за угол краёв плитки позволит избежать образования волн на фасаде после установки металлических уголков.

Альтернативный способ крепления внутренних и внешних уголков на полиуретановый клей-герметик см. на стр. 58.

4. Монтаж фасадной плитки вокруг дверных проемов

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа (рис. 15). После монтажа фасадной плитки вокруг проема устанавливают наличники (рис. 16).




Рис. 15. Монтаж фасадной плитки вокруг дверных проемов




Рис. 16. Установка наличников

5. Монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов

1. Монтаж с использованием наличника оконного металлического

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается.

Монтаж фасадной плитки ведут по обеим сторонам проема до его верхней части, после чего устанавливают металлический оконный наличник в нижней части окна и отлив.




Рис. 17. Монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов




Рис. 20. Монтаж бокового наличника
(верхний край заходит под фасадную плитку)




Рис. 18. Установка подоконного отлива




Рис. 21. Монтаж оконного наличника сверху проема




Рис. 19. Монтаж оконного наличника сбоку проема




Рис. 22. Монтаж фасадной плитки поверх оконного наличника сверху проема




Рис. 23. Законченный вид

При необходимости после установки отлива фасадную плитку монтируют с обеих сторон проема (по широкой оконной нише). Затем монтируют боковые металлические оконные наличники HAUBERK, далее наличник сверху проема так, чтобы его закрывала фасадная плитка.

2. Монтаж с использованием наличника оконного металлического LUX

Монтаж фасадной плитки ведут чуть выше уровня подоконника таким образом, чтобы следующий ряд перекрывал нахлест металлического капельника. При необходимости после установки отлива фасадную плитку монтируют с обеих сторон проема (по широкой оконной нише).

Затем монтируют боковые металлические оконные наличники, предварительно подрезанные в верхних углах окна. Крепят наличники на оцинкованные саморезы с шагом 25 см в зону нахлеста фасадной плитки. Свободный край при необходимости проклеивается монтажным клеем ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ (рис. 24).




Рис. 24. Монтаж фасадной плитки вокруг оконных проемов

Наличник подрезается и закрепляется в зоне оконной перемычки по стоку воды. Места нахлеста фасадной плитки на металлический наличник проклеить на мастику ФИКСЕР.




Рис. 25. Установка подоконного отлива




Рис. 26. Законченный вид

Примечание: при отсутствии саморезов в цвет уголков и наличников, оцинкованные саморезы можно замаскировать при помощи мастики ФИКСЕР и базальтовой посыпки. Посыпку можно получить, потерев два обрезка фасадной плитки друг о друга.

6. Монтаж верхнего ряда фасадной плитки под карнизным свесом

Вариант 1




Рис. 27. Монтаж верхнего ряда под карнизным свесом. Вариант 1

Монтаж фасадной плитки ведут выше линии карнизного свеса, после чего устанавливают прижимную рейку, которую крепят с шагом 100 мм. Затем подшивают карнизный свес. Для эффективной организации вентиляции подкровельного пространства рекомендуем осуществлять подшивку карнизных свесов перфорированными виниловыми софитами ТЕХНОНИКОЛЬ.

Вариант 2




Рис. 28. Монтаж верхнего ряда под карнизным свесом. Вариант 2

Сначала подшивают карнизный свес. Монтаж фасадной плитки ведут до карнизного свеса, после чего устанавливают прижимную рейку, которую крепят с шагом 100 мм.

7. Монтаж верхнего ряда фасадной плитки в домах без карнизного свеса




Рис. 29. Монтаж верхнего ряда в домах без карнизного свеса

8. Монтаж фасадной плитки на вентиляционную трубу прямоугольного либо квадратного сечения

Направляющие и сплошной настил монтируются аналогично цоколю. Примыкание выполняется согласно инструкции производителя гибкой черепицы. В качестве верхней прижимной планки используются шайбы для временной фиксации ендовного ковра в верхней части.

Монтаж фасадной плитки осуществляется на сплошной настил из ЦСП или АЦЛ при помощи специализированных саморезов HARPOON для ЦСП.

По верху трубы крепятся Г-образные либо П-образные планки на цветные саморезы с шагом 30 см сбоку. Места нахлестов планок промазываются герметиком.

В случае необходимости устанавливается оголовок трубы под размер.




Рис. 30. Монтаж фасадной плитки на вентиляционную трубу





Рис. 31.

3.5 Монтаж на основание из XPS

1. Монтаж плит XPS

Очень часто вертикальные стены, в том числе и цоколь здания утепляются плитами XPS (экструзионный пенополистирол) (рис. 32). Плиты достаточно жесткие, они создают ровную и сплошную поверхность, которая хорошо подходит в качестве основания под фасадную плитку HAUBERK.

Плиты XPS монтируются таким образом, чтобы перепад между ними в плоскости стены составлял не более 2 мм.



Рис. 32.

Предварительно вертикальную поверхность цоколя следует выровнять. При необходимости рекомендуем использовать перфоратор с плоской пикой для удаления выпирающих частей и цементно-песчаную смесь для заполнения раковин и выбоин.

В случае, когда высота цоколя превышает ширину плиты XPS, последние нужно укладывать с разбежкой швов для придания жесткости основанию (рис. 33).



Рис. 33.



Рис. 34.



Рис. 35.

Монтаж плит производится при помощи цементно-полимерных смесей или клей-пены для пенополистирола и дополнительно фиксируется на фасадные дюбели.

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола (рис. 34) наносится на плиту XPS полосой в 20 мм по периметру с отступом от края плиты 30 мм и одной полосой по центру.

В качестве крепежа для XPS используются специальные фасадные дюбели: фасадный забивной дюбель с термоголовкой EJOT TID 115 или фасадный забивной дюбель со стальным распорным элементом EJOT H5 115 (рис. 35) либо их аналоги. Глубина посадки железобетон — 25 мм, в кирпич — 55 мм. Фасадные дюбели монтируются «конвертом» по 5 штук на плиту (рис. 36).



Рис. 36.

Примечание: для цокольной части рекомендуется применять плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS с фрезерованной поверхностью для увеличения адгезии к основанию. В случае, если используются гладкие плиты, то перед нанесением клея их необходимо отфрезеровать при помощи ножовки по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:



Рис. 37.

- 1 Шуруповерт
- 2 Дюбель-гвозди
- 3 Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
- 4 Винтовые нейлоновые дюбели
- 5 Рулетка
- 6 Ножницы по металлу
- 7 Шнурка-отбивка
- 8 Нож с крючковым лезвием
- 9 Уровень строительный



Пластиковые фасадные/цокольные винты R16 ТЕХНОНИКОЛЬ имеют широкую шляпку диаметром 25 мм и поэтому хорошо прижимают фасадную плитку к основанию.

Рис. 38.

2. Этапы монтажа фасадной плитки

1. Нанесение разметки

Перед монтажом фасадной плитки на основание из плит XPS необходимо нанести разметку для выравнивания рядов плитки. Горизонтальные линии на фасаде наносятся с шагом 650 мм (на цоколе — с шагом 250 мм), а вертикальные с шагом 1000 мм.



Рис. 39.

2. Монтаж стартовой полосы фасадной плитки

Как правило, цоколь имеет разную высоту из-за перепада высот по участку, в связи с этим монтаж стартовой полосы и 1-го ряда следует начинать от нижней точки цоколя. Монтаж начинается со стартовой полосы. Стартовая полоса изготавливается из рядовой плитки путем отрезания лепестков.



Рис. 40.

Для стартовой плитки используется увеличенное количество крепежа — 5 винтов (рис. 41).



Рис. 41.

3. Монтаж рядовой плитки

Первый ряд монтируется таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. Схема крепления винтов показана на рис. 42, из расчета 5 штук на одну плитку.



Рис. 42.

При этом необходимо нижний край шляпки винта располагать на расстоянии 1–2 мм от верхней точки выреза между лепестками.

Расход винтов — 50 шт. на кв. м.

Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка. При этом винты верхнего ряда плитки одновременно крепят нижний ряд. Таким образом, на каждую плитку приходится 10 винтов.

При попадании винта в шляпку крепления плит XPS смещайте винт таким образом, чтобы он крепил одновременно и нижележащую плитку и не проглядывался через зазоры между плитками.



Рис. 43.

4. Монтаж уголков, наличников и цокольной планки

После монтажа плитки монтируются металлические уголки, наличники и цокольная планка. Уголки монтируются на специальные винтовые нейлоновые дюбели (рис. 44). Таким же образом



Рис. 44.

устанавливаются оконные наличники.

Для ускорения монтажа рекомендуем заранее подготовить отверстия в планке под крепеж с шагом 450 мм. Уголки укладываются снизу вверх с нахлестом 50 мм.



Рис. 45.

Для оформления перехода фасада к цоколю рекомендуется применять специальную цокольную планку с базальтовой посыпкой в цвет фасадной плитки. Это позволит обеспечить защиту верхней части цоколя от влаги и придать фасаду законченный вид. Она крепится к стене на дюбель-гвозди с шагом 300 мм. Установка цокольной планки начинается с угла дома, угол подрезается по месту. Нахлест планок должен составлять 50 мм.

Металлические уголки внешние и внутренние допустимо крепить без механической фиксации на клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный.

Фасадную плитку и тыльную сторону планки с базальтовой посыпкой тщательно очистить от загрязнений и пыли. Планку обезжирить в месте нанесения клея. Картридж с клеем вложить в монтажный пистолет, срезать «носик» картриджа и накрутить наконечник. Обрезать наконечник таким образом, чтобы диаметр среза был 3–5 мм; нанести клей зигзагом, полосами или точечно на внутреннюю сторону уголка (рис. 46) и на фасадную плитку, наложить на угол, надвинуть сверху вниз и прижать. Удерживать в таком положении около 2–3 минут (рис. 47).



Рис. 46.



Рис. 47.

Важно: приклеивать планку допускается при температуре окружающей среды выше +10 °С. В случае неправильного приклеивания, уголок не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения.

В зависимости от вида материала стены подбирается метод крепления и сам крепеж. Например, в стене из полнотелого кирпича необходимо выполнить штробу глубиной 10 мм, завести в нее верхний край планки и зафиксировать к верхней части цоколя, предварительно нанеся монтажную пену с низким вторичным расширением на верхнюю часть XPS под цокольную планку (рис. 48). Схема устройства притока наружного воздуха вентилируемого фасада указана на рисунке (рис. 49).



Рис. 48.




Рис. 49.

3.6 Монтаж на кирпичную, бетонную и металлическую стену

Монтаж фасадной плитки HAUBERK может осуществляться на основание из полнотелого кирпича (керамический, силикатный), бетон (не ниже класса прочности В7,5), а также на металлические листы (толщиной 1–2 мм без обустройства обрешетки и сплошного деревянного настила). Данный тип монтажа возможно осуществить при помощи специального гвоздезабивного пистолета. Такой пистолет способен вбить гвоздь в большинство каменных и армокаменных конструкций и в металл.

Важно: перед монтажом убедитесь путем пробных креплений механического крепежа из специального гвоздезабивного пистолета, что поверхность стены выдерживает ударную нагрузку при забивании гвоздя пистолетом, материал основания не трескается и не крошится. В противном случае необходимо выполнить сплошной настил из дерева по каркасу.

1. Инструмент и крепеж

В качестве инструмента для крепления фасадной плитки к каменным и металлическим поверхностям рекомендуется применять газовый гвоздезабивной пистолет по бетону (рис. 50).



Рис. 50.

В качестве крепежа используются специальные гвозди и шайбы диаметром 20 мм.

Для максимальной надежной фиксации фасадной плитки после забивания гвоздь должен полностью находиться в теле кирпича. Поэтому данный способ крепления не подходит для многопустотных кирпичей и керамических камней, так как высока вероятность раскола лицевой стенки стенового материала за счет большой силы удара пистолета.

Для наиболее надежного крепления фасадной плитки HAUBERK основание должно быть ровным. Для этого швы кирпичной

кладки необходимо зачеканить цементно-песчаным раствором (рис. 51).



Рис. 51.

Также необходимо удалить все наплывы цемента и другие выступающие элементы (рис. 52).



Рис. 52.

После нанесения раствора необходимо выждать до набора необходимой прочности не менее 3 суток. После набора прочности раствором можно приступать к монтажу фасадной плитки.

Монтаж начинаем со стартовой полосы (рис. 53), которая фиксируется на увеличенное количество крепежа — 10 штук на плитку. 1-й ряд монтируем таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы на стартовой полосе. Количество гвоздей на плитку — 5 шт.



Рис. 53.

Последующие ряды монтируются со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка (рис. 54).



Рис. 54.

Забивание гвоздей производится с отступом 1–2 мм от выреза между лепестками (рис. 55).



Рис. 55.

Крепление каждой фасадной плитки необходимо выполнить на 5 специальных шайб под клеевые полосы, за счет которых происходит прижимание фасадной плитки к основанию. Шайбы приобретаются отдельно (рис. 56).



Рис. 56.

После завершения монтажа фасадной плитки устанавливаются уголки и наличники. Металлические планки на углах фиксируются при помощи дюбель-гвоздей, предварительно подготовив отверстия под дюбели.

Важно: не рекомендуется прибивать гвозди на расстоянии менее 10 см к наружному углу при фиксации на основании из кирпича или бетона, так как в этой зоне возможно появление трещин или сколов на основании.

2. Монтаж на металлические поверхности:

1. В качестве основания под фасадную плитку могут выступать стальные плоские листы толщиной 1–2 мм.
2. Основание должно быть ровное, допускаются небольшие вмятины на поверхности металла, которые не влияют на эстетику внешнего вида и не нарушают герметичность фасадной стены.
3. В качестве крепежа применяются гвозди длиной не более 15 мм.
4. Если металлический лист является основной ограждающей конструкцией, рекомендуется произвести обшивку изнутри любым подходящим материалом для исключения травм при контакте с гвоздями.

3.7 МОНТАЖ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ЦСП/АЦЛ

В качестве основы для фасадной плитки можно использовать цементно-стружечные плиты либо асбесто-цементные листы. Листы монтируются на подсистему из металлических профилей таким образом, чтобы перепад по плоскости между соседними плитами составлял не более 2 мм. Монтаж фасадной плитки осуществляется специализированными саморезами HARPOON для ЦСП.



Рис. 57.

1. Монтаж подсистемы



Рис. 58.



Рис. 59.

1. Установить уголки с шагом по вертикали 500 мм, с шагом по горизонтали — 400 мм.
2. Зафиксировать верхний край профиля, выровнять его по уровню, зафиксировать нижний край профиля.
3. Натянуть шнурку вдоль цоколя и смонтировать остальные уголки.
4. Установить плиты ЦСП с зазором между плитами 5 мм.
5. Просверлить отверстие в плите и в профиле сверлом.
6. Зазенковать отверстие, чтобы шляпка самореза была утоплена.
7. Смонтировать плиты на саморезы.

2. Монтаж фасадной плитки

1. Произвести разметку основания при помощи шнура.



Рис. 60.

2. Смонтировать стартовую полосу на 8 саморезов.



Рис. 61.

3. Смонтировать рядовую плитку на 5 саморезов со смещением на пол лепестка относительно предыдущего ряда.




Рис. 62.

4. Смонтировать верхние лепестки фасадной плитки, обязательно зафиксировать их механически на 2 самореза каждый.



Рис. 63.

5. Смонтировать внутренние и наружные уголки.



Рис. 64.

3. Точечный ремонт

Фасадная плитка HAUBERK — ремонтпригодный материал. При каком либо повреждении фасада нужно заменить только поврежденные плитки, без демонтажа остальной части фасада.



3.8 Дизайнерский монтаж

Фасадная плитка HAUBERK подходит для разнообразных дизайнерских решений благодаря широкому спектру цветовых оттенков и возможности их гармоничного сочетания, что, без сомнения, украсит любой загородный дом и придаст ему характерный стиль и индивидуальность.

При использовании сочетания оттенков плитки покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства, в том числе герметичность и долговечность. Вы можете создавать различные цветовые сочетания. Например, можно выделить зону цоколя другим цветом или выделить отдельные элементы, углы и обрамления оконных и дверных проемов.



Рис. 65. Оформление входного портала



Рис. 66. Выделение деталей



Рис. 67. Оформление печной трубы



Рис. 70. Комбинирование цветов



Рис. 68. Оформление колонн




Рис. 71. Оформление подпорной стенки



Рис. 69. Комбинирование отделки



Рис. 72. Оформление подиумов



Рис. 73. Оформление углов дома



Рис. 74. Оформление цоколя

Принципы создания рисунка

1. Фасадная плитка состоит из 4 отдельных лепестков.
2. Укладка производится со смещением на половину лепестка.
3. Общий рисунок имеет диагональное направление.
4. При монтаже рядов плитки монтируются между собой встык и вышележащий ряд перекрывает при смещении стык нижних плиток.
5. Для исключения смещения плиток и получения рисунка правильно уложенной кирпичной кладки на каждой плитке сверху нанесены насечки, которые служат ориентиром при монтаже и необходимы для нарезки лепестков при создании рисунков.



Рис. 75. Фасадная плитка



Рис. 76. Насечка для облегчения монтажа

Общие правила создания рисунка

1. Рисунок будет формироваться из отдельных лепестков. Для этого одна плитка делится на четыре равных лепестка при помощи ножниц или кровельного ножа. Каждый лепесток принимается за один кирпич. При оформлении торцов, углов используются также и половинки лепестка, имитирующие половину кирпича.



Рис. 77. Деление плитки на лепестки



Рис. 78. Формирование половины лепестка

2. При работе можно использовать отдельный лепесток любого оттенка, выбранного из палитры цветов.
3. Для начала следует прорисовать макет будущего рисунка на схеме, раскрасив ее по цветам. Необходимо, чтобы ширина одного лепестка составляла 25 см, а высота — 10 см.
4. Далее рассчитывается раскладка плиток по рядам. Первый ряд начинается с половины лепестка темного цвета. К нему встык монтируются лепестки светлого цвета. Второй ряд начинается с целого лепестка темного цвета и продолжается светлыми. Оставшиеся половинки применяются на противоположных углах. Рисунок готов.




Рис. 79. Макет будущего рисунка на схеме



Рис. 80. Готовый рисунок

3.9 Зимний монтаж фасадной плитки

В зимний период рекомендуется выдерживать ОСП-3 от 3 до 7 суток на строительной площадке с проставками между плит. Плиты должны быть защищены от атмосферных осадков.

Если работы по монтажу фасадной плитки проводятся при температуре ниже +5°C, упаковки с HAUBERK должны быть выдержаны в теплом помещении (в доме или бытовке) при температуре выше +20°C не менее 24 часов. Так же для прогрева материала и подготовки его к монтажу можно использовать самодельный тепляк либо готовое решение — термочехол ТЕХНОНИКОЛЬ.



Рис. 81.

Термочехол используется в качестве системы поддержания температуры/разогрева битумосодержащих материалов на поддоне при отрицательных температурах. Его рекомендуется использовать при температуре воздуха до -30°C.

Порядок проведения работ

1. Собрать термочехол, соединив все стенки и крышку друг с другом при помощи текстильной застежки. Для уменьшения теплопотерь не следует оставлять щелей.
2. Установить термочехол на поддон с материалом.
3. Разместить выносной датчик температуры в центре поддона с материалом.
4. Подключить штекер питания.
5. На терморегуляторе установить требуемую температуру (P2).
6. Защитить термочехол с материалом от атмосферных осадков.
7. Выдержать материал в тепляке не менее 24 часов.
8. При монтаже брать по 1-2 пачки материала из термочехла.

3.10 Уход за фасадом

В случае загрязнения фасада используется бесконтактная мойка высокого давления на расстоянии не менее 30 см от поверхности фасадной плитки. В качестве моющего средства подойдет активная пена для мойки моторного отсека автомобиля.

Внимание: в составе активной пены не должны содержаться вещества (органические растворители, масла и т.п.) разрушающие битумное и битумно-полимерное вяжущие.



Рис. 82. Бесконтактная мойка

4.

Сервисы

Наши продукты — это половина нашего успеха в бизнесе. Другая основана на профессиональных советах, технической поддержке и широком спектре сервисов.



4.1 Обучение для подрядчиков

Настоящая инструкция содержит основные правила монтажа решений скатных крыш с использованием материалов ТЕХНОНИКОЛЬ.

Если вы хотите получить практические навыки работ, получить советы, которые не вошли в данное издание, — будем рады Вас видеть в Учебных центрах компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Выгоды обучения:

- Рост производительности и качества выполняемых работ.
- Приобретение навыков работы с новыми современными материалами.
- Минимизация претензий со стороны заказчика и контролирующих органов при приемке работ.
- Выполнение работ в соответствии с требованиями современного строительного рынка в области качества.

Академия ТЕХНОНИКОЛЬ

seminar@tn.ru
academy.tn.ru



4.2 Приложение TN CHECK

Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ разработали абсолютно новое приложение TN CHECK, позволяющее каждому человеку вне зависимости от уровня знаний профессионально произвести технический надзор всех этапов устройства систем изоляции, а также оценить степень износа в процессе эксплуатации.

С помощью программы можно проверить, насколько точно соблюдается технология строительства кровли как плоской, так и скатной, включая монтаж тепло- и гидроизоляции, а также устройство сложных узлов и примыканий. Владельцы построенных объектов смогут проверить состояние кровли, установить степень ее износа, а также определить необходимость планового ремонта.

Для работы в приложении необходимо выбрать нужный раздел (аудит на этапе монтажа или оценка в процессе эксплуатации), а после определить тип исследуемой конструкции.

На каждом этапе пользователям предстоит ответить на вопросы чек-листа. По итогам опроса программа сама определит, насколько состояние конструкции близко к эталонным показателям. Помимо контрольных вопросов в приложении содержатся фотографии правильно выполненных узлов, чтобы пользователи могли визуально сравнить с ними свой объект.



Скачать
с Google Play
Market



Скачать
с App

4.3 ROOF.RU — сервис поиска подрядчиков для строительного монтажа работ

- На платформе можно разместить/найти заказы на обустройство изоляции от частных лиц, коммерческих компаний и генподрядчиков.
- Приветствуем самозанятых мастеров, бригады или строительные компании, которые работают с материалами ТЕХНОНИКОЛЬ или с материалами любых других брендов.
- На платформе можно подобрать исполнителей на проект.
- Чем выше рейтинг, тем больше шансов на лучшие заказы. У заказчиков, которые выбирают подрядчика по рейтингу, в приоритете квалификация и качество работ.
- Бесплатный сервис. Ни в каком виде не взимаем плату за пользование платформой roof.ru ни с заказчиков, ни с исполнителей.



4.4 TN PROMO — мотивационная программа для подрядчиков ИЖС



ЗАРАБАТЫВАЙ С ТЕХНОНИКОЛЬ



РЕГИСТРИРУЙСЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ



СКАНИРУЙ
КОДЫ ПРОДУКЦИИ



КОПИ
ТЕХНОКОИНЫ



ВЫВОДИ
ДЕНЬГИ НА КАРТУ

* 1 технокоин = 1 рубль. В ходе акции ставки на продукцию могут меняться. Изменения будут анонсироваться в разделе «Уведомления» в приложении.

Гибкая черепица SHINGLAS и комплектующие для скатной кровли
www.shinglas.ru

Справочник технических решений ТЕХНОНИКОЛЬ
www.nav.tn.ru

Бесплатная служба технической поддержки
8 800 600 05 65

4.5 Дополненная реальность (AR)



Мобильное приложение «Кровля и Фасады ТЕХНОНИКОЛЬ AR (дополненная реальность)» позволяет погрузиться в мир дополненной реальности при ознакомлении с каталогом реализованных объектов с применением многослойной черепицы SHINGLAS и фасадной плитки HAUBERK, рекламными каталогами и стендами продукции в точках продаж. Приложение «оживляет» фотографии домов в рекламных материалах и мгновенно переносит ближе к объекту, чтобы увидеть живой дом в полном объеме, со всех сторон и с высоты птичьего полета!



ШАГ 1. Скачайте мобильное приложение «Кровля и Фасады ТЕХНОНИКОЛЬ AR (дополненная реальность)» из магазина приложений Google или AppStore и установите на мобильное устройство.

ШАГ 2. Запустите мобильное приложение и наведите камеру на фотографию дома, отмеченного специальной меткой «Живая фотография». Держите камеру мобильного устройства в направлении фотографии на расстоянии 30 см таким образом, чтобы изображение дома полностью попало в кадр камеры.

ШАГ 3. Дождитесь автоматического считывания метки и загрузки ролика и наслаждайтесь объемным изображением домов с кровлей или фасадом от ТЕХНОНИКОЛЬ!



БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ НА САЙТЕ WWW.TN-HAUBERK.RU



ПОДБОР ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

Интерактивный
подбор цвета



ГДЕ КУПИТЬ

Контакты точек
продаж



ОНЛАЙН- КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Специалист ответит
на вопросы по теле-
фону или электрон-
ной почте



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Подробное
видеоруководство
пошагового
монтажа



You Tube

Подробные инструкции по монтажу
на канале ТЕХНОНИКОЛЬ. Скатная
крыша. Фасады

www.tn-hauberk.ru

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

© Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2023

WWW.TN.RU

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ