

KROOF

ОПИСАНИЕ: геомат с высоким показателем пустот, изготовленный из экструдированных полипропиленовых нитей переплетенных и термоскрепленных между собой, в зависимости от типа может иметь дополнительный слой из водонепроницаемой пародиффузионной мембраны. Применяется в качестве шумоизоляционной, дренажной и разделительной прослойки при устройстве металлических скатных кровель.

СТРУКТУРА

Наименование геомата	KRoof C 10 EP	KRoof C 10 F	KRoof C 10 B
Материал основы	полипропилен		
Тип дополнительного слоя	-	водонепроницаемая пародиффузионная мембрана	водонепроницаемая пародиффузионная мембрана с клеевой зоной для герметичного соединения полотен

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норматив	Ед.изм	Допуски	KRoof C 10 EP	KRoof C 10 F	KRoof C 10 B
Толщина	EN 1849-2		± 15%	9	9	9
Наличие герметика в зоне нахлеста				нет	нет	есть
Предел прочности при растяжении, не менее (в продольном / поперечном направлении)	EN 12311-1/EN 13859-1 Annex A	H/5см	± 15%	70 / 40	295 / 205	295 / 205
Прочность на разрыв, не менее (в продольном / поперечном направлении)	EN 12310-1/EN 13859-1 Annex B	H	± 15%	-	160 / 210	160 / 210
Диффузия водяного пара S_d (23°C - 50% U.R.)	EN 1849-2			-	0,02	0,02
Класс водонепроницаемости	EN 1928	класс		-	W1	W1
Водопроницаемость, не менее	DIN 20811	м		-	2	2
Водопроницаемость после искусственного старения	EN 13859-1 ann.D + EN 1928	класс		-	W1	W1
Шумоизоляция, основание бетон / деревянный настил		Дб		30 / 15	30 / 15	30 / 15
Горючесть	EN 13501-2	класс		-	E	E
Диапазон рабочих температур		°C		-40 / +80	-40 / +80	-40 / +80
УФ-стабильность		месяц		3	3	3

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина зоны для нахлеста полотен	см	± 2%		-	10	10
Ширина рулона	м	± 2%		1,4	1,5	1,5
Длина рулона	м	± 2%		30	20	20
Количество рулонов на паллете	шт	-		9	10	10

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Указанные выше характеристики относятся к стандартной продукции. Возможность производства нестандартных специальных продуктов требует дополнительного обсуждения.

